

EPDM 90 / 80-03-V9002

90 ShA / peroxidisch vernetzt / schwarz

- Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk
- Terpolymer aus Ethylen, Propylen und Dien
- Mischungsfreigabe nach DVGW Arbeitsblatt W270 D1
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon, Chemikalien, Heißwasser, Dampf
- Sehr gute Hitzebeständigkeit, gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen

Eigenschaft	Wert	Einheit	DIN Standard
Härte	88 ±3	Shore A	DIN ISO 7619-1
Dichte	1,15 ±0,05	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung	9,4	N/mm ²	DIN 53504
Reißdehnung	115	%	DIN 53504
Reißfestigkeit	15,5	N/mm ²	DIN 53504
Druckverformungsrest 70°C/24h	6,9	%	DIN ISO 815-1 B
Druckverformungsrest 100°C/24h	5,9	%	DIN ISO 815-1 B
Rückprallelastizität	47	%	DIN ISO 53512
Weiterreißwiderstand	3,6	N/mm	DIN ISO 34-1 A
min. Einsatztemperatur	-45	°C	statisch
max. Einsatztemperatur	+125	°C	dauernd
max. Einsatztemperatur kurzzeitig	+150	°C	einige Stunden

Erstellt: Sachsenheim, den 23.10.2019

Bestätigung nach DVGW Arbeitsblatt W 270 D1

hiermit bestätigen wir, dass o.g. Qualität, für den Einsatz im Trinkwasserkontakt geeignet.

Mischung wurde nach KTW geprüft, dieses entbindet nicht von der bauteilbezogenen Prüfung.

Geeignet für Bauteilprüfungen nach Elastomerleitlinie für Kalt- und Heißwasser.

Alle Prüfungen müssen vom Anwender erfolgen.

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüfkörpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können grundsätzlich nicht auf das fertige Bauteil übertragen werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.