

FPM 70 / 80-01-70052

70 ShA / bisphenolisch vernetzt / FDA / schwarz

- Fluor-Kautschuk
- Type A (ca. 66% Fluor)
- Spezifikation nach FDA
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, hohe chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Eigenschaft	Wert	Einheit	DIN Standard
Härte	70 ±5	Shore A	DIN ISO 7619-1
Dichte	1,84 ±0,05	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1 A
Reißdehnung	239	%	DIN 53504
Reißfestigkeit	12,6	N/mm ²	DIN 53504
Druckverformungsrest 150°C/24h	8,4	%	DIN ISO 815
Rückprallelastizität	6	%	DIN ISO 53512
Weiterreißwiderstand	6,2	N/mm	DIN ISO 34-1 A
Weiterreißwiderstand	11,1	N/mm	DIN ISO 34-1 B
TR 10	-18	°C	--
min. Einsatztemperatur	-25	°C	dauernd statisch
max. Einsatztemperatur	+230	°C	dauernd
max. Einsatztemperatur Kurzzeitig	+275	°C	einige Stunden
Spezifikation	FDA konform		

Erstellt: Sachsenheim, den 11.10.2019

Bestätigung nach FDA

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Qualität 80-01-70052 FPM 70 schwarz, konform ist zu FDA – Code of Federal Regulation, Titel 21 (CFR 21), Abschnitt 177.2600, „Rubber Articles Intended for Repeated Use“, Stand 01.04.2005 und daher für die Herstellung von Artikeln, welche im Kurzzeitkontakt mit Lebensmittel stehen, eingesetzt werden darf.

BfR XXI Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetikautschuk, Stand 01.02.2005; Kategorie 4

Konform zur VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004

Aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe, kann die Elastomermischung Spuren von Stoffen enthalten, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind. Auf jeden Fall sollten deshalb die vorgeschriebenen Prüfungen am Fertigteil erfolgen.

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüfkörpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können grundsätzlich nicht auf das fertige Bauteil übertragen werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.