

FPM 75 / 80-01-75006

75 ShA / peroxidisch vernetzt / schwarz

- Fluor-Kautschuk
- Fluorgehalt ca. 71%
- Speziell für Anwendungen gegen Explosive Dekompression
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, hohe chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Eigenschaft	Wert	Einheit	DIN Standard
Härte	75 ±5	Shore A	DIN 53505
Dichte	1,88	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung	2,9	N/mm ²	DIN 53504
Reißdehnung	437	%	DIN 53504
Reißfestigkeit	20,8	N/mm ²	DIN 53504
Druckverformungsrest 175°C/24h	49,6	%	DIN ISO 815
Kälteverhalten DSC	max. -8	°C	VDA 675116
Rückprallelastizität	5	%	DIN 53512
Weiterreißwiderstand	6,1	N/mm	DIN ISO 34-1 A
min. Einsatztemperatur	-30	°C	statisch
min. Einsatztemperatur	-5	°C	dynamisch
max. Einsatztemperatur	+200	°C	dauernd
max. Einsatztemperatur kurzzeitig	+280	°C	einige Stunden (in Luft)

Erstellt: Sachsenheim, den 04.03.2020

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüfkörpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können grundsätzlich nicht auf das fertige Bauteil übertragen werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.