

FPM 75 / 80-01-V7512

75 ShA / peroxidisch vernetzt / schwarz

- Fluor-Kautschuk
- Speziell für Anwendungen gegen Explosive Dekompression
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, hohe chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

| Eigenschaft | Wert | Einheit | DIN Standard |
|-----------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| Härte | 75 ±5 | Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| Dichte | 1,86 | g/cm ³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| Zugfestigkeit bei 100% Dehnung | 2,9 | N/mm ² | DIN 53504 |
| Reißdehnung | 429 | % | DIN 53504 |
| Reißfestigkeit | 15,0 | N/mm ² | DIN 53504 |
| Druckverformungsrest 175°C/24h | 32 | % | DIN ISO 815 |
| Rückprallelastizität | 7 | % | DIN 53512 |
| Weiterreißwiderstand | 7,9 | N/mm | DIN ISO 34-1 A |
| min. Einsatztemperatur | -5 | °C | dauernd |
| max. Einsatztemperatur | +210 | °C | dauernd |
| max. Einsatztemperatur kurzzeitig | +280 | °C | einige Stunden (in Luft) |

Erstellt: Sachsenheim, den 04.03.2020

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüfkörpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können grundsätzlich nicht auf das fertige Bauteil übertragen werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.