




Rotationsdichtung TR02R

einfachwirkend

Einbauraum



Ausführung

- Federunterstützter Wellendichtung aus Gummi
- Einpressbar in offene Einbauräume
- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Staublippe verhindert das Eindringen von Schmutz und Staubpartikel

Anwendung



rotierend



oszillierend

Abgedämpfte Symbole:
Dichtung nur begrenzt einsetzbar.
Bitte kontaktieren sie uns.

Oberflächengüte

Rautiefen	Rtmax (µm)	Ra (µm)	Materialanteil
Gleitfläche	≤ 2,5	0,1 – 0,5	Härte: min. 45 HRC (55 HRC empfohlen), Einsatztiefe > 0,3mm Traganteil: 50 – 95% bei einer Schnitttiefe von 0,5xRz ausgehend von Cref = 0%
Nutgrund	≤ 6,3	≤ 1,6	
Nutflanken	≤ 15	≤ 3	

Standardabmessungen

ød h11 (mm)	øD H8 (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	c (mm)	Rmax (mm)
≥ 5 – < 60	d + 12	7,0	1,35	7,3	5	0,4
≥ 60 – < 140	d + 15	8,0	1,5	8,3	6	0,4
≥ 140 – < 300	d + 20	10,0	1,8	10,3	9	0,4
≥ 300 – < 500	d + 30	12,0	2,0	12,3	11	0,8
≥ 500 – ≤ 800	d + 40	20,0	3,3	20,3	13	0,8
> 800	d + 50	22,0	3,6	22,3	16	0,8

Material und Einsatzparameter

Dichtelement	Klemmring	Feder	Temp. (°C)	max. Gleitgeschw. (m/s) ¹	max. Druck
NBR standard	POM/PA6G ²	1.4310	-30 – +80	10	0,5 bar (0,05 MPa)
FPM diet-br	POM/PA6G ²	1.4310	-20 – +80	15	0,5 bar (0,05 MPa)
EPDM spring	POM/PA6G ²	1.4310	-50 – +80	10	0,5 bar (0,05 MPa)
HNBR diet	POM/PA6G ²	1.4310	-25 – +80	10	0,5 bar (0,05 MPa)
MVQ diet – we	POM/PA6G ²	1.4310	-60 – +80	5	–
NBR standard	Peek nature diet	1.4310	-30 – +100	10	0,5 bar (0,05 MPa)
FPM diet-br	Peek nature diet	1.4310	-20 – +200	15	0,5 bar (0,05 MPa)
EPDM spring	Peek nature diet	1.4310	-50 – +150	10	0,5 bar (0,05 MPa)
HNBR diet	Peek nature diet	1.4310	-25 – +150	10	0,5 bar (0,05 MPa)
MVQ diet – we	Peek nature diet	1.4310	-60 – +200	5	–

¹ Abhängig vom Wellendurchmesser. ² ≤ Ø280mm: POM ; > Ø280mm: PA6G

Die angegebenen Einsatzparameter sind allgemein gültige Werte und dürfen nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen. Eine Bestellung kann unter den Angaben von Profiltyp, Material und vorgegebenen Einbauraumabmessungen erfolgen.

Unsere anwendungstechnische Empfehlung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung hin. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Sollte dennoch eine Schuldverletzung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.