



Rotationsdichtung TR14

Hydraulik / Pneumatik

Einbauraum



Die Masse s+c sind vom jeweiligen Dichtungstyp abhängig.

Ausführung

- Rechteckring oder Flachdichtung für statische Anwendungen
- Beständig bei chemischen wie thermischen Anforderungen
- In unterschiedlichen Materialien lieferbar

Anwendung



Abgedämpfte Symbole:
Dichtung nur begrenzt einsetzbar.
Bitte kontaktieren sie uns.

Standardabmessungen

Aufgrund der vielfältigen Ausführungsmöglichkeit dieses Profils, ist an dieser Stelle keine Zuordnung des Profils sinnvoll.

Für spezielle Funktionen ist die Größe und Lage der Toleranzfelder zu beachten und gegebenenfalls anzupassen.

Material und Einsatzparameter

| Dichtelement | Temperatur (°C) |
|-------------------|-----------------|
| HPU premium | -30 – +110 |
| HPU diet | -20 – +110 |
| HPU lubric | -20 – +110 |
| HPU taiga | -50 – +110 |
| XHPU solid | -30 – +110 |
| XHPU lubric | -20 – +110 |
| NBR standard | -30 – +100 |
| FPM diet-br | -20 – +200 |
| EPDM spring | -50 – +150 |
| HNBR diet | -25 – +150 |
| MVQ diet – we | -60 – +200 |
| POM | -50 – +100 |
| PA6G | -40 – +100 |
| UHMWPE diet | -200 – +260 |
| Peek nature diet | -60 – +260 |
| PTFE virgin diet | -200 – +260 |
| PTFE glass wear | -200 – +260 |
| PTFE bronze wear | -200 – +260 |
| PRFE bronze 60 % | -200 – +260 |
| PTFE carbon slide | -200 – +260 |
| SKF ECOTEX | -40 – +120 |

Die angegebenen Einsatzparameter sind allgemein gültige Werte und dürfen nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen. Eine Bestellung kann unter den Angaben von Profiltyp, Material und vorgegebenen Einbauraumabmessungen erfolgen.

Unsere anwendungstechnische Empfehlung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung hin. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Sollte dennoch eine Schuldverletzung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.